住宅用気密フィルム　JIS A6930準拠品

ナノバリア®

ナノバリアは住宅用気密フィルムとして壁体内の結露防止、省エネルギー化に寄与します。

全品JIS A6930（住宅用プラスチック系防湿フィルム規格）準拠品ですので、次世代省エネ仕様住宅にもご使用いただけます。

防湿性能　壁体内への湿気の侵入を防ぎ、結露を防止し、断熱材の機能低下を防ぎます。

気密性能　高い気密性能で冷暖房効果を高め、省エネルギー化を促進します。

耐久性　熱・紫外線・酸素による劣化に対し、抜群の耐久性があります。

VOC遮断　小屋裏等からのホルムアルデヒド等VOCの侵入を防ぎます。

計画換気　気密化を行うことで、住宅内での空気の流れが把握でき、計画換気が可能となります。

■ 規　格

素材:ポリエチレン

品番	厚さ(mm)×幅(mm)×長さ(m)	梱包数	設計価格／本
GS-KS100G	0.1×1050×100	2本	¥12,500
GS-KW100G	0.1×2100×50	2本	¥12,500
GS-KS200G	0.2×1050×100	1本	¥24,500
GS-KW200G	0.2×2100×50	1本	¥24,500

※北海道や東北地方北部でご使用になる場合は、厚さ0.2mmタイプを推奨します。
※表示価格に、消費税・施工費は含まれておりません。

■ 物 性 値

項目（単位）			厚さ0.1mmタイプ	厚さ0.2mmタイプ	JIS A6930規格 A種	JIS A6930規格 B種
透湿性〈透湿抵抗〉（m^2·s·Pa/ng）			143×10^{-3}	298×10^{-3}	82×10^{-3}以上	144×10^{-3}以上
強度〈つづり針保持強さ〉（N）	23℃	縦方向	22	42	15以上	
		横方向	21	41		
	-5℃	縦方向	29	55	15以上	
		横方向	29	58		
耐久性（%）	加熱処理後の縦方向引張切断伸び残率		103	106	50以上	
	アルカリ処理後の縦方向引張切断伸び残率		102	101	80以上	
発火性			発火は認められなかった		発火しないこと	
引張切断強さ（N）		縦方向	35	70	表示すること	
		横方向	34	69		
引張切断伸び（%）		縦方向	650	720	表示すること	
		横方向	740	755		

※上記値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

夢がある。技術がある。未来ができる。

大倉工業株式会社

ホームページ／https://www.okr-ind.co.jp

本　　社　〒763-8508 香川県丸亀市中津町1515番地　TEL 0877-56-1161
東京支店　〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目13番2号　TEL 03-6912-5041
名古屋支店　〒462-0041 愛知県名古屋市北区浪打町1丁目36番地　TEL 052-913-5191
大阪支店　〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1丁目3番10号　TEL 06-6532-3571
広島営業所　〒733-0833 広島県広島市西区商工センター6丁目8番45号　TEL 082-277-7611
四国営業所　〒763-8508 香川県丸亀市中津町1515番地　TEL 0877-56-1155
九州支店　〒861-0101 熊本県熊本市北区植木町山本1694番地6　TEL 096-272-5755

合成樹脂事業部関連グループ会社
(株)関西オークラ
大阪営業課　〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1丁目3番10号　TEL 06-6532-3572
名古屋営業課　〒462-0041 愛知県名古屋市北区浪打町1丁目36番地　TEL 052-913-5242
滋賀営業課　〒527-0056 滋賀県東近江市御園町90番地　TEL 0748-22-6151
(株)関東オークラ
東京本店営業課　〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目13番2号　TEL 03-6915-2721
埼玉営業課　〒355-0034 埼玉県東松山市柏崎58番地　TEL 0493-26-0316
静岡営業課　〒439-0031 静岡県菊川市加茂2158番地　TEL 0537-35-3151
(株)九州オークラ　〒861-0101 熊本県熊本市北区植木町山本1694番地6　TEL 096-272-0623
(株)埼玉オークラ　〒355-0034 埼玉県東松山市柏崎58番地　TEL 0493-26-0635

200702