



ポリオレフィン多層シュリンクフィルム

ラプラ®501

501の特長

1 効果的にディスプレイ

透明・光沢の良さは、優れたディスプレイ効果をもたらします。

2 ソフトな収縮応力

商品を変形させず、やさしく包みます。

3 安定した高速ヒートシール

ヒートシール性が良く、マニュアル包装機から高速自動包装機まで、幅広い機械適性を持っています。

4 低い温度で収縮

低温収縮性を持ち、しかも収縮温度範囲が広いので、幅広い包装条件で、美しく仕上がります。

■ 物性表

項目 \ 厚さ	13.5 μ m	17 μ m	22.5 μ m	測定方法	
ヘーズ (%)	3.9	4.5	5.4		
引張強さ (MPa) (MD/TD)	127/125	128/130	119/118	自社法	
伸び (%) (MD/TD)	133/134	147/156	161/168		
摩擦係数 (静/動) (外×外)	0.17/0.18	0.15/0.16	0.12/0.13		
収縮率 (%) (MD/TD)					
	90 $^{\circ}$ C	13/15	11/14	10/13	自社法 グリセリンバス 5秒浸漬 (任意温度)
	100 $^{\circ}$ C	23/28	21/27	21/27	
	110 $^{\circ}$ C	39/45	36/43	36/44	
	120 $^{\circ}$ C	54/57	50/56	49/55	

※上記値は自社測定方法による代表値であり、保証値ではありません。

■ 製品仕様

厚さ	13.5 μ m、17 μ m、22.5 μ m
種類	半折品
幅	200~550mm
巻長さ	500m

※上記以外の規格についてもご相談承ります。
◎経時変化を抑制する為に、製品は直射日光を避け、35 $^{\circ}$ C以下の場所で保管してください。

■ 材質表示 : PP, PE

クリーンな環境づくりを約束する
多層シュリンクフィルム
ラプラ®501



合成樹脂事業部関連主要子会社

㈱関東オークラ

東京本店	〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目13番2号	TEL03-6915-2721
埼玉営業課	〒355-0034 埼玉県東松山市柏崎58番地	TEL0493-26-0316
静岡営業課	〒439-0031 静岡県菊川市加茂2158番地	TEL0537-35-3151

㈱関西オークラ

大阪営業課	〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1丁目3番10号	TEL06-6532-3572
名古屋営業課	〒462-0041 愛知県名古屋市中区浪打町1丁目36番地	TEL052-913-5242
滋賀営業課	〒527-0056 滋賀県東近江市御園町90番地	TEL0748-22-6151

㈱九州オークラ

熊本営業課	〒861-0101 熊本県熊本市北区植木町山本1694番地6	TEL096-272-0623
-------	--------------------------------	-----------------



大倉工業株式会社

ホームページ <http://www.okr-ind.co.jp/>

本社	〒763-8508 香川県丸亀市中津町1515番地	TEL0877-56-1161
東京支店	〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目13番2号	TEL03-6912-5046
埼玉営業所	〒355-0034 埼玉県東松山市柏崎58番地	TEL0493-26-0635
名古屋支店	〒462-0041 愛知県名古屋市中区浪打町1丁目36番地	TEL052-913-5191
大阪支店	〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1丁目3番10号	TEL06-6532-3571
広島営業所	〒733-0833 広島県広島市西区商工センター6丁目8番45号	TEL082-277-7611
四国営業所	〒763-8508 香川県丸亀市中津町1515番地	TEL0877-56-1155